TEKNISK DATABLAD

Public Extreme
Udgivels 02.2019

produktegenskaber

FORMAT	CLASSIC PLANK	
Bredde	190	mm
Længde	1200	mm
Antal paneler pr pakke	6	
m² pr pakke	1,368	m²
Fasninger	0V	
Tykkelse	9	mm
Not og fer	Perfect fold 3.0	
Garanti vandafvisning	5	år

FABRIKSGARANTI

	METODE	PARAMETRE		Pergo-VæRDIER	
brugsklasse	EN 13329			Klasse	21-22-23/31-32-33-34
CE	EN 14041	Certificeret organ	NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0502	
Garanti	Boliganvendelse		Se garantibetingelser	33	år
		vandafvisning		5	år
	Professionel brug		Se garantibetingelser	10	år
		vandafvisning		5	år

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV		Pergo-VæRDIER	
Slidstyrke	EN 13329		≥ 8500	cykluser	≥ 8500	cykluser
Slidklasse	EN 13329		AC6		AC6	
slagfasthed	EN 13329	lille bold	≥ 20 N		≥ 20 N	
		stor bold	≥ 1600 mm		≥ 1600 mm	
Ridsefasthed	EN 438-2, 25		Belastning	≥ 3N	Belastning	≥ 5N
Virkning af en kontorstole hjul	ISO 4918 (+ underlag)	Type H (EN 12529)	25000	cykluser	Ingen ændring	
tykkelseskvældning	ISO 24336	efter 24 timer nedsænket i vand ved 20°C	≤ 8%		≤ 8%	
låsning styrke	ISO 24334	Fl0,2 langside	≥ 3,5 kN/m		≥ 3,5	kN/m
		Fmax langside			≥ 3,5	kN/m
		Fs0,2 korte side	≥ 3,5 kN/m		≥ 3,5	kN/m
		Fmax kortside			≥ 3,5	kN/m
Virkning af møbelben	EN 424		Ingen skader skal være synlig, når testet med fodtype 0		Ingen synlige skader	
Styrke kernemateriale	EN 13329	N/mm²	≥ 1,50		≥ 1,50	
statisk indtryk	EN 433		Restindtryk	≤ 0,05 mm	Ingen synlig ændring	
Modstand mod pletter	EN 438	Gruppe 1,2	Klasse	5	Klasse	5
		Gruppe 3	Klasse	4	Klasse	4
Generelt indtryk	EN 13329	Højdeforskel	≤ 0,15 mm		≤ 0,10 mm	
		Åbning i samlinger	≤ 0,20 mm		≤ 0,10 mm	
		kopping i lengden	konkave ≤ 0,50%		≤ 0,50%	
			konveks ≤ 1,00%		≤ 1,00%	
		kopping i bredden	konkave ≤ 0,15%		≤ 0,15%	
			konveks ≤ 0,20%		≤ 0,20%	
Dimensionelle variationer efter ændringer i relativ fugtighed	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
Lysægte	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå reference	Klasse	≥ 4	Klasse	4

TEKNISK DATABLAD

Public extreme
Udgivels 02.2019

ANDRE TEKNISKE DATA

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV		Pergo-VæRDIER	
Trinlydsreduktion	ISO 712/2	På et Pergo-underlag			ΔLw ≈ 20 dB	(Afhængig af brugte underlag)
Brændende cigaret	EN 438-2,30		Klasse	4	Klasse	5
massefylde					≈ 990	kg/m³

MILJØ, SIKKERHED & SUNDHED

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV		
Formaldehydafgasning	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01	
Antistatisk	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	
Brandklassifisering	EN 13501-1	Klasse		Bfl-s1	
Varmemodstand	EN 12996:2001	m²K/W		0,07	m²K/W
Gulvvarme		På et Pergo-underlag	Se særskilt vejledning	Passende	
Skridsikring	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30	

CERTIFIKATER

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
EU Ecolabel	SE/035/001