

DIMENSIONER

Kollektion		MODERN PLANK	CLASSIC PLANK	TILE
Bredde		210 mm	187 mm	320 mm
Længde		1510 mm	1251 mm	1300 mm
Antal paneler pr pakke		7 Planker	9 Planker	5 Planker
m ² pr pakke		2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Vægt pr. emballage		18,71 kg	17,76 kg	17,55 kg
Densitet		1840±50 kg/m ³	1840±50 kg/m ³	1840±50 kg/m ³
Total tykkelse	ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Overflade	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Overfladebehandling		Avanceret PU -Top coating med TitanV™ teknologi		
Not og fer		PerfectFold V samling		

FABRIKSGARANTI

brugsklasse	EN ISO 10874			Klasse 33
Produktnorm	ISO 10582 (EN 16511)			
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006			DOP: end label on pack
Garanti		Boliganvendelse Professionel brug	Se garantibetingelser Se garantibetingelser	25 år 5 år - på forespørgsel op til 15 år

GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	PERGO-VÆRDIER
Slidstyrke	EN 13329 - Annex E		≥ 2000	cykluser OK
slidfasthed	EN 13329 - Annex F		≥ 1600	mm 1800
Ridsefasthed	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Kontorstolehjul	EN 425	25000	cykluser	Ingen delaminering, ingen forstyrelse OK
Flytning af møbelben	EN 424	ben 0,1mm/32 kg		Ingen synlige skader
Restindtryk	EN ISO 24343-1		≤ 0,1	mm 0,05
Modstand mod pletter	EN 438-2	Acetone, Kaffe, NaOH, H2O2, skosvarte		Grad 5 Ingen ændring
Eksponering	ISO 24336		≤ 18%	Ingen hævelse
låsning styrke	ISO 24334	Fmax langside Fmax kortside	> 1,0 kN/m > 1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Variation i dimension	ISO 23999	6 t ved 80 °C	< 0,25% < 1	mm mm
Brandklassificering	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-bestandighed	ISO 105 802	Blåskala	Klasse	> 6 Klasse 8
Skrandsikring	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	med sko	Alle strukturer	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	bare fødder	Alle strukturer	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Våd	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Lavt slippotential
		Tør	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60 Lavt slippotential
	ENV 12633:2003 - Annex A		USRV	Klasse 2
Varmemodstand	EN 12667	Uden PERGO underlag På et PERGO COMFORT -underlag På et PERGO TRANSIT-underlag På et PERGO HEAT-underlag		0,020 m ² K/W 0,040 m ² K/W 0,065 m ² K/W 0,030 m ² K/W
Gulvvarme		Passer til alle almindelige gulvvarmeanlæg i cementgulve. Begrænset anvendelse med opvarmingsfolie. Maks. kontaktemp. ≤ 27 °C. Se separat monteringsvejledning.		

Miljø og certifikater

Floorscore			SCS-FS-05190
AFFSET			A+
Finnish Building Emission	M1: Meget lav emission, lugtfri		Class M1
Formaldehydafgasning	EN 14041:2004 / AC:2006	Formaldehyd ikke tilsat i produktionen	< målbart niveau
TVOC 28 dage	ISO 16000 part 9-6	AgBB krav efter 28 <1000 µg/m ³	< 20 µg/m ³
Indhold	Tungmetaller + bly/kadmium		ikke til stede
FARLIGE STOFFER	Kræftfremkaldende, muterende eller reproduktive stoffer		ikke til stede
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Kompatibel
Blødgørere	Ortho-ftalatefri blødgørere		
Genanvendt indhold	Kun genanvendt materiale fra egen produktion		

